

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE - IP20 N°05

1. - Codice identificazione unico del prodotto tipo:

PIETRISCO mm 10 - 20 (Aggregato Grosso 10 - 20 - Gc 90/15)

2. - Uso previsto del prodotto da costruzione in accordo alla specifica tecnica armonizzata:

UNI EN 13043 "Aggregati per miscele bituminose"

UNI EN 12620 "Aggregati per calcestruzzo"

3. - Nome. Denominazione commerciale e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'art. 11

Sede Legale
MANTOBIT Spa
Via Caravaggio s.n.c.
17100 Savona

Centro di Produzione:
MANTOBIT Spa
Cava mei
17047 Vado Ligure (Sv)

4. - Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2: N.A.

5. - Sistema di AVCP: 2 +

6. - Q-AID srl numero di notifica nr. 2716. L'organismo ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione di fabbrica e mantiene una condizione di sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica secondo il sistema AVCP 2 + rilasciando il Certificato di Conformità del controllo della produzione in fabbrica n° 2716/CPR/0007

7. - La prestazione del prodotto di cui al punto 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata nella scheda allegata.

8. - La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato digitalmente da: FRECCERO ANGELO
Motivo: Amministratore unico
Luogo: Savona
Data: 24/05/2021 15:03:10

Sede Legale, Impianti e Uffici Tecnici

Via Caravaggio - 17100 Savona
Tel: +39 019 860001 - Fax: +39 019 263594
E-mail: info@mantobit.com

Cava Mei

loc. San Genesio
17047 Vado Ligure (Sv)

Sede Amministrativa

Via Servettaz, 1/5 - 17100 Savona
Tel: +39 019 801274 - Fax: +39 019 813053
E-mail: mantobit@tin.it - Pec: mantobit@pec.it

PIETRISCO 10/20		2716/CPR/0007 EN 12620	2716/CPR/0007 EN 13043	2716/CPR/0007 EN 13139
Forma dei granuli:				
Indice di forma	(SI)	SI ₂₀	SI ₂₀	-
Coefficiente di appiattimento	(FI)	FI ₁₅	FI ₁₅	-
Granulometria	(d D)	10/20 Gc 90/15	10/20 Gc 90/15	-
Massa volumica dei grani	(Mg/m ³)	2,76	2,76	-
Pulizia				
Qualità delle polveri	(f)	f _{1,5}	f ₂	-
Equivalente in sabbia	(SE)	NR	NR	-
Blu di metilene	(MB)	NR	NR	-
Contenuto di conchiglie	(SC)	NPD	NPD	-
% superfici frantumate	(C)	NPD	C 100/1	-
Resistenza alla frammentazione	(LA)	LA ₂₀	LA ₂₀	-
Resistenza alla levigabilità	(PSV)	NPD	PSV ₄₄	-
Resistenza all'abrasione	(AAV)	NPD	AAV	-
Resistenza all'usura	(MD)	M _{DE 15}	M _{DE 15}	-
Composizione contenuto				
Cloruri	(%C)	< 0,001	< 0,001	-
Solfati solubili in acido	(AS)	AS _{0,2}	AS _{0,2}	-
Zolfo totale	(%S)	< 0,04	< 0,04	-
Sostanza umica	-	NR	NR	-
Contaminati leggeri	-	Assenti	Assenti	-
Contenuto di carbonato	(%CO ₂)	Assente	Assente	-
Stabilità di volume				
Ritiro per essiccamento	(%WS)	NPD	AAV	-
Rilascio di metalli pesanti	-	Assenti	Assenti	-
Rilascio di idrocarburi poliaromatici	-	Assenti	Assenti	-
Rilascio di altre sostanze pericolose	-	Assenti	Assenti	-
Absorbimento di acqua	(%WA)	0,8	WA _{24 1}	-
Affinità con bitume	-	99	Assenti	-
Durata al gelo / disgelo	(F o MS)	F ₁	F ₁	-
Durabilità alla reazione alcali-silice	-	Esame Petrografico Prova accelerata di espansione Prova di espansione su calcestruzzo	EP1 BM 0,1 NR	- - -
Descrizione petrografica			Aggregato Dolomia	

**Sede Legale, Impianti e Uffici Tecnici**

Via Caravaggio - 17100 Savona
Tel: +39 019 860001 - Fax: +39 019 263594
E-mail: info@mantobit.com

Cava Mei

Loc. San Genesio
17047 Vado Ligure (Sv)

Sede Amministrativa

Via Servettaz, 1/5 - 17100 Savona
Tel: +39 019 801274 - Fax: +39 019 813053
E-mail: amministrazione@mantobit.com - Pec: mantobit@pec.it